ООО «СОЛАРБЛОК»
117246, г. Москва, 2-й Донской пр., д.9
www.solarblock.ru
info@solarblock.ru
8 (495) 150-35-78
8 (800) 500-33-82

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ НА УДАРОПРОЧНУЮ ПЛЕНКУ «Safety 100 Protector 4 mil» ТОРГОВОЙ МАРКИ «SOLARBLOCK»

1. Назначение:
Пленки полимерные самоклеящиеся предназначены для установки на светопрозрачные конструкции в зданиях и сооружениях различного назначения, с целью защиты стекла и стеклянных изделий от механических повреждений. Ударопрочная пленка придает стеклу противоосколочные свойства.

2. Состав:
Пленки полимерные самоклеящиеся представляют собой пленочную конструкцию из двухориентированного термоэлаксированного и термофиксированного полиэтилентерефталата, на одну сторону которого нанесен клеевой слой, защищенный антиадгезионным покрытием.

3. Технические параметры:

«Safety 100 Protector 4 mil»	
Бренд	SOLARBLOCK
Страна производства	Китай
Тип плёнки	Ударопрочная
Цвет	Прозрачный
Ширина рулона	1524 мм
Длина рулона	30 м
Толщина плёнки	4 mil (112 мкм)
Пропускание видимого света	90 %
Инфракрасное отражение (IR)	9 %
УФ-отражение	17 %
Прочность на растяжение	1500 см2

4. Транспортировка и хранение:
Пленки полимерные самоклеящиеся следует транспортировать всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировке, погрузке-выгрузке и хранении, должны обеспечиваться их сохранность от ударов и других механических воздействий и загрязнений. При грузо-разгрузочных работах должны быть соблюдены правила безопасности, установленные ГОСТам 12.3.009 должны храниться в закрытых складских помещениях на специальных стеллажах в упакованном виде при температуре от минус 20 до плюс 35 градусов и влажности воздуха не более 70%, на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов, защищенной от прямого воздействия солнечных лучей, при отсутствии в помещении агрессивных средств, запрещается хранение совместно с различными агрессивными реагентами.

5. Указание к применению:
Диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 80 градусов, при относительной влажности не более 80%. Допускается пребывание в течении трех суток при относительной влажности 98%, при температуре 50 градусов. Допускается пребывание в течении трех суток при воздействии инея или воды, оптические параметры остаются неизменными в пределах, установленных настоящим ТУ в течении всего срока эксплуатации. Допускается наружная и внутренняя установка, срок эксплуатации установленных на стекло пленок 7-10 лет с момента установки.

Директор: Груздев Максим Александрович
Тел.: 8(495)1503578, 8(800)5003382
Email: info@solarblock.ru Сайт: www.solarblock.ru